

FESTKontakt

Kwarcowy mostek szepny pod tynki i masy szpachlowe, na gładkie, niechłonne powierzchnie ścian i sufitów, beton, płyty OSB, gipsowo-kartonowe i płytki ceramiczne itp.

OPIS



FESTKontakt to gotowa do użycia masa szepna na bazie wysokiej jakości żywic dyspersyjnych oraz wypełniaczy mineralnych. Zapewnia doskonałą przyczepność do wielu rodzajów podłoża i tworzy trwale połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni.

ZASTOSOWANIE	WŁAŚCIWOŚCI
<ul style="list-style-type: none">• Na zewnątrz i do wewnątrz• Na gładkie powierzchnie• Na płytki ceramiczne• Warstwa szepna pomiędzy istniejącym podłożem a kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni• Na ściany, sufity• Na posadzki z lekkim obciążeniem• Pod mikrocement i tynki dekoracyjne	<ul style="list-style-type: none">• Bardzo wysoka przyczepność do każdego rodzaju podłoża• Gotowy do użycia• Grubość jednej warstwy <2 mm• Odporność na niskie i wysokie temperatury• Odporność na promieniowanie UV• Wysoka odporność na ścieranie• Nie zawiera rozpuszczalników• Szybki czas wysychania

APLIKACJA



Podłoże musi być: mocne, nośne, suche, (wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%), czyste, stabilne wolne od kurzu, oleju. Podczas aplikacji temperatura mostka szepnego, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż 15°C.

Przed użyciem mostek szepny **FESTKontakt** dobrze wymieszać, nie rozcieńczać. Równomiernie nanosić na podłoże za pomocą pacy.

Podczas wzmocnienia podłoża należy zatopić siatkę bezzwłocznie po rozłożeniu FESTKontakt na posadzce.

Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz od chłonności podłoża, w warunkach 20°C kolejne warstwy można aplikować po 4-6 godzinach.



FESTFLOOR

FESTFLOOR | kontakt@festfloor.pl | +48 697 612 878 |
www.festfloor.pl

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

OPAKOWANIA

FESTKontakt dostarczany jest opakowaniach 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z kartami technicznymi komponentów wchodzących w skład systemu dostępnymi na stronie www.festfloor.pl. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się stosować maski i rękawice. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylację i unikać wdychania pyłu.

SPECYFIKACJA

- Gęstość : Około 1,8 kg/dm³
- Przyczepność do podłoża: >1,0 MPa
- Zużycie:
 - 1 warstwa – 0,7-1,0 kg/m²
 - 2 warstwy – 1,5-2,0 kg/m²
- Temperatura stosowania: +15°C do +25°C